

BENOR-FICHE CONFORM PTV 411



| Bedrijfsgegevens | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschappelijke zetel | Productie-eenheid | Certificaatnummer |
| Dekker grondstoffen B.V. Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn | Winwerktuig: Emmy-Yvonne Winlocatie: Willemspolder -IJzendoorn | <div style="border: 2px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> 411 BENOR 4240 </div> |
| Identificatie | | |
| Uniek nummer fiche | Uitgiftedatum | |
| DKR04 2636EY | 1-7-2024 | |
| Van toepassing zijnde Europese norm(en) | | |
| EN 12620 | | |
| Aanduidingen | | |
| Aanduiding volgens PTV 411 | Graderingscategorie conform tabel 2 en 3 EN('s) | |
| AGG/4240/1175 Rond kwartszand 0/4 CF A f3 a (26-36) | EN 12620: Gf85 | |

| Benorspecificaties korrelgradering (uitvoering conform EN 933-1) | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Betreft de gemiddelde waarden van de periode: 1-1-2024 t/m 31-6-2024 | | |
| Zeefmaat (mm) | Gemiddelde doorval (%) | Eis doorval (min. – max.; %) |
| 8 | 100 | 100 |
| 5,6 | 97 | 95 - 100 |
| 4 | 93 | 88 - 98 |
| 2 | 84 | 74 - 94 |
| 1 | 71 | 61 - 81 |
| 0,5 | 40 | 20 - 80 |
| 0,250 | 8 | 0 - 18 |
| 0,125 | 0 | 0 - 5 |
| 0,063 | 0 | 0 - 3 |

| Kenmerken niet opgenomen in de productaanduiding | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Kenmerk | Geldende proefnorm | Benorspecificaties |
| Reële volumieke massa* (ρ_{rd} ; kg/m ³) | EN 1097-6 §8 (fractie 0,063 - 4 mm) | 2630 ± 50 kg/m ³ |
| Waterabsorptie* (%) | EN 1097-6 §8 (fractie 0,063 - 4 mm) | 0,2 % ± 0,3 % |
| Aanwezigheid van organische stoffen * | EN 1744-1 § 15.1 | negatief |
| Conventionele gehalte organische stoffen | NBN B 11-256 | ≤ 0,5 % |

*Verklaring door de fabrikant ontleend aan zijn DoP

| Ondertekening door fabrikant |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.</p> <p>Ondertekend voor en namens de producent door Dekker Grondstoffen te IJzendoorn op: 1-7-2024</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>HANDTEKENING. H. van Steenberghe</p> |